

## FICHE TECHNIQUE

# HUILE PÉNÉTRANTE

(POS)



### DESCRIPTION :

L'Huile pénétrante SAMAN donne au bois une teinte riche et est utilisée comme finition autonome offrant un aspect naturel et rustique semblable aux huiles pour bois d'intérieur. Elle peut être polie pour obtenir un fini plus lustré ou recouverte d'un Vernis SAMAN une fois complètement sèche. Elle est idéale pour toutes les surfaces de bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiseries, escaliers et planchers. Nous recommandons l'application d'un vernis SAMAN sur les surfaces huilées à usage et circulation intense.

### INFORMATIONS TECHNIQUES :

**RÉSINE :** alkyde, huile.

**COLORANTS :** organiques et inorganiques.

**SOLVANT :** solvant hydrocarboné désaromatisé (faible odeur)

**POINT D'ÉCLAIR :** 68.5 °C/155.3 °F (coupelle fermée)

**COV :** < 250 g/L

**SOLIDES :** 74-81% (au poids); 75-78% (par volume)

**DENSITÉ :** 0.93-1.18 g/ml

**VISCOSITÉ :** 35-40 secondes, coupe Zahn #2 à 25 °C/77 °F

**TEMPS DE SÉCHAGE :** 6-8 heures à 20 °C/68 °F  
et 50% d'humidité relative.

**COUVERTURE :** 3,78 L (1 gal) couvre jusqu'à 74,3 m<sup>2</sup> (800 pi<sup>2</sup>)  
selon la porosité et la texture du bois.

**NETTOYAGE DES OUTILS :** Nettoyer les outils avec de l'essence  
minérale ou du diluant à peinture.

**ENTREPOSAGE :** Conserver dans un endroit frais et sec à une  
température variant de 5 °C/41 °F à 35 °C/95 °F.  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

**ENTRETIEN :** Après 28 jours, utiliser le Nettoyant pour planchers et  
surfaces huilées SAMAN si non recouvert d'un vernis.

### PRODUITS :

Base teintable disponible, compatible avec des colorants universels, jusqu'à 354,88 ml (12 oz) par 3,78 L (1 gal).

### UTILISATION :

#### PRÉPARATION DE LA SURFACE

**Bois nu** – Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, cire, graisse, colle et autres contaminants. Poncer uniformément les surfaces avec du papier abrasif de grain #120 (bois durs) ou #150 (bois mous) et enlever soigneusement la poussière.

**Bois déjà teint ou vernis** - Assurez-vous de ramener la surface au bois nu, en utilisant du papier sablé ou du décapant pour retirer le fini existant. Si un décapant est utilisé, suivre attentivement les instructions du fabricant.

#### TEST DE COULEUR

Effectuer un test de compatibilité sur une petite surface pour vérifier la couleur et l'effet obtenus avant l'application sur l'ensemble du projet. La couleur finale sera influencée par la teinte naturelle de l'essence de bois.

#### APPLICATION

1. Bien mélanger avant et pendant l'application.
2. Appliquer l'huile uniformément sur la surface à l'aide d'un pinceau mousse ou d'une mèche de coton. Attendre 5 à 10 minutes, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre et doux.
3. Laisser sécher 6 heures dans des conditions optimales et au moins 8 heures avant d'appliquer un Vernis SAMAN, si désiré (celui-ci devra être appliqué dans les 48 heures suivant la fin du séchage).

À notre connaissance, les renseignements contenus dans ce document sont exacts. Toutefois, puisque les conditions et méthodes d'application échappent à notre contrôle, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant au résultat final. Il est recommandé de toujours effectuer un test avant l'application finale du produit.

FINIS AVEC STYLE

SAMAN