

FICHE TECHNIQUE

SCÉLLANT, TEINTURE + VERNIS

(SSP)



DESCRIPTION:

Le Scellant, Teinture + Vernis SAMAN est recommandé pour les surfaces de bois intérieures: meubles, boiserie, portes, armoires, etc. Sa formulation unique de résine hybride permet de sceller, teindre et vernir en une seule étape. Rehausse la beauté du grain naturel du bois et offre une finition protectrice, avec en plus les avantages d'une faible odeur et d'un séchage rapide.

INFORMATIQUES TECHNIQUES:

PH: 7.7-8.1.

SOLIDES: 26 ± 2% (au poids); 23 ± 2% (par volume).

VISCOSITÉ: 45-50 secondes, coupe Ford #4 à 25 °C/77 °F

DENSITÉ: 1.02-1.05 kg/L

TEMPS DE SÉCHAGE: 2 à 4 heures à 20 °C/68 °F et 50 %
d'humidité relative.

COUVERTURE: 3,78 L (1 gal) couvre jusqu'à 74,3 m² (800 pi²)

COV: < 250 g/L

LUSTRES: **MAT** - 1 couche

SATINÉ À SEMI-LUSTRÉ - 2 couches

SEMI-LUSTRÉ À LUSTRÉ - 3 couches

OUTILS D'APPLICATION: Un pinceau de qualité, un pinceau ou un rouleau en mousse et un autre pinceau pour enlever l'excédent.

NETTOYAGE DES OUTILS: Nettoyer les outils après usage avec de l'eau chaude et un savon doux, ou avec de l'acétone ou de l'essence minérale si la teinture a eu le temps de sécher.

ENTREPOSAGE: Conserver à une température variant de 5 °C/41 °F à 35 °C/95 °F.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

STABILITÉ GEL/DÉGEL: Résiste à un cycle de gel et de dégel. Une exposition prolongée au gel peut altérer les propriétés du produit.

UTILISATION:

1. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, de graisse, de saleté et de poussière.
2. Les surfaces de bois doivent être poncées de façon à éliminer les imperfections. Ne pas utiliser de laine d'acier.
3. Bien mélanger le produit avant utilisation.
4. Pour de meilleurs résultats, appliquer uniformément 2 couches dans le sens du grain du bois à l'aide d'un pinceau propre de qualité. Retirer l'excédent avec un pinceau propre. Travailler par petites sections afin d'éviter les traces de chevauchement. Laisser sécher et poncer légèrement entre les couches. Pour une protection supplémentaire, il est possible de recouvrir avec un Vernis SAMAN.
5. Laisser la teinture sécher complètement et attendre 21 jours avant le premier lavage.
6. La durée de durcissement du produit est de 21 jours.

À notre connaissance, les renseignements contenus dans ce document sont exacts. Toutefois, puisque les conditions et méthodes d'application échappent à notre contrôle, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant au résultat final. Il est recommandé de toujours effectuer un test avant l'application finale du produit.

FINIS AVEC STYLE

SAMAN