

FICHE TECHNIQUE

HUILE PÉNÉTRANTE SAMAN

POS



DESCRIPTION

L'Huile pénétrante SAMAN donne au bois une teinte riche et peut être recouverte d'un Vernis SAMAN une fois complètement sèche. Elle peut également être utilisée comme finition autonome, offrant un aspect naturel et rustique semblable aux huiles pour bois d'intérieur. Elle peut être polie pour obtenir un fini satiné. Elle est idéale pour toutes les surfaces de bois intérieures : meubles, armoires, portes, boiserie et planchers.

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSINE : alkyde, huile.

COLORANTS : organiques et inorganiques

SOLVANT : solvant hydrocarboné désaromatisé (faible odeur)

POINT D'ÉCLAIR : 68.5°C/154.4°F (coupelle fermée)

COV/L : moins de 250 g/l

SOLIDES : 74–81% (au poids); 75–78% (par volume)

DENSITÉ : 0.93–1.18 g/ml

VISCOSITÉ : 35–40 secondes, tasse Zahn n° 2 à 25°C/77°F

TEMPS DE SÉCHAGE : 6–8 heures à 25°C/77°F
et 50 % d'humidité relative.

COUVERTURE : Jusqu'à 48 p²/l selon la porosité
et la texture du bois.

NETTOYAGE DES OUTILS : Nettoyer les outils avec de l'essence
minérale ou du diluant à peinture.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

DURÉE DE VIE : Au moins un an dans un contenant hermétique
et entreposé à la température recommandée.

PRODUITS

Bases teintables POS-000 avec jusqu'à 354.88 ml/12 oz
par gallon de colorants universels compatibles.

POS-601

Minuit

POS-602

Poudre de fée

POS-603

Lama

POS-604

Malt séché

POS-605

Vigne

POS-606

Fourrure

POS-607

Terrasse

POS-608

Désert

POS-609

Pyramide

POS-610

Sel de mer

POS-611

Rocheuses

POS-612

Savane

UTILISATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Bois nu – Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, cire, graisse, colle et autres contaminants. Poncer uniformément les surfaces avec du papier abrasif de grain 120 ou 150 et enlever soigneusement la poussière.

Autres surfaces – Assurez-vous de ramener la surface au bois nu, en utilisant du papier sablé ou du décapant pour retirer le fini existant. Si un décapant est utilisé, suivre attentivement les instructions du fabricant.

TEST DE COULEUR

Effectuer un test de compatibilité sur une petite surface pour vérifier la couleur et l'effet obtenus avant l'application sur l'ensemble du projet. La couleur finale sera influencée par la teinte naturelle de l'essence de bois.

APPLICATION

1. Bien mélanger avant et pendant l'application.
2. Appliquer la teinture uniformément sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'une mèche de coton. Attendre 5 à 10 minutes, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre et doux.
3. Laisser sécher la teinture pendant au moins 8 heures avant d'appliquer un Vernis à base d'huile ou tout Vernis SAMAN à base d'eau.

À notre connaissance, les renseignements contenus dans ce document sont exacts. Toutefois, puisque les conditions et méthodes d'application échappent à notre contrôle, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant au résultat final. Il est recommandé de toujours effectuer un test avant l'application finale du produit.

FINIS AVEC STYLE

SAMAN