

FICHE TECHNIQUE

SCELLANT, TEINTURE + VERNIS

SSP



DESCRIPTION

La Teinture hybride SAMAN scellant, teinture + vernis est recommandée pour les surfaces de bois intérieures : meubles, boiserie, portes, armoires, etc. Sa formulation unique de résine à base d'eau permet de sceller, teindre et vernir en une seule étape. Rehausse la beauté du grain naturel du bois et offre une finition protectrice, avec en plus les avantages d'une faible odeur et d'un séchage rapide.

INFORMATION TECHNIQUE

PH : 7.7-8.1.

SOLIDES : 26 ± 2 % (au poids); 23 ± 2 % (par volume).

VISCOSITÉ : 30-35 secondes (tasse Ford n° 4) à 25°C/77°F

DENSITÉ : 1.02-1.05 kg/l

TEMPS DE SÉCHAGE : Approximativement 2 à 24 heures à 21°C/70°F et 50 % d'humidité relative.

COUVERTURE : jusqu'à 160-210 p²/l

COV/L : 251-268 g/l selon la couleur

LUSTRES : MAT : une couche

SATINÉ : deux couches

SEMI-LUSTRÉ À LUSTRÉ : trois couches.

OUTILS D'APPLICATION : Un pinceau en soies naturelles ou en mousse et un autre pour enlever l'excédent.

NETTOYAGE DES OUTILS : Nettoyer les outils après usage avec de l'eau chaude et un savon doux, ou avec de l'acétone ou de l'essence minérale si la teinture a eu le temps de sécher.

ENTREPOSAGE : Conserver à une température variant de 5°C/41°F à 35°C/95°F. Sensible au gel/dégel.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

DURÉE DE VIE : Au moins un an dans un contenant hermétique et entreposé à la température recommandée.

UTILISATION

1. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, de graisse, de saleté et de poussière.
2. Les surfaces de bois doivent être poncées de façon lisse. Ne pas utiliser de laine d'acier.
3. Bien mélanger la teinture avant utilisation.
4. Pour de meilleurs résultats, appliquer uniformément 2 couches dans le sens du grain du bois à l'aide d'un pinceau propre en soies naturelles. Retirer l'excédent avec un pinceau propre. Travailler par petites sections afin d'éviter les traces de chevauchement. Laisser sécher et poncer légèrement entre les couches. Pour une protection supplémentaire, il est possible de recouvrir avec un Vernis à base d'eau SAMAN.
5. La durée de durcissement du produit est de 21 jours. Laisser la teinture sécher complètement et attendre 21 jours avant le premier lavage.

À notre connaissance, les renseignements contenus dans ce document sont exacts. Toutefois, puisque les conditions et méthodes d'application échappent à notre contrôle, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant au résultat final. Il est recommandé de toujours effectuer un test avant l'application finale du produit.

FINIS AVEC STYLE

SAMAN