

FICHE TECHNIQUE

VERNIS À BASE D'EAU GRADE PLANCHER

LUSTRÉ TCP-091, SEMI-LUSTRÉ TCP-051,
SATINÉ TCP-031, MAT TCP-005



DESCRIPTION

Le Vernis à base d'eau grade plancher SAMAN est recommandé pour toutes les surfaces de bois intérieures : planchers, meubles, boiserie, portes, armoires, etc. Il procure un fini durable qui ne jaunit pas, avec en plus les avantages d'une faible odeur et d'un temps de séchage rapide. Il intègre la technologie à l'oxyde d'aluminium pour offrir une dureté de surface exceptionnelle et une excellente résistance à l'abrasion.

INFORMATION TECHNIQUE

PH : 8.0-8.5

SOLIDES : 30 ± 1% (au poids); 27 ± 1% (par volume)

VISCOSITÉ : 34-36 seconds (tasse Zahn n°2)

DENSITÉ : 1.02-1.06 kg/l

TEMPS DE SÉCHAGE : 4 heures à 21°C/70°F et 50 % d'humidité relative. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'humidité relative.

COUVERTURE : 500-600 sq. ft/gal

COV/L : 221 g/l

LUSTRES : LUSTRÉ = minimum 85 %,
SEMI-LUSTRÉ = 55-60 %,
SATINÉ = 25-30 %,
MAT = 5% à 10% (mesuré à angle de 60°).

OUTILS D'APPLICATION : Pinceau, rouleau, tampon applicateur ou pulvérisation

NETTOYAGE DES OUTILS : Nettoyer les outils à l'eau chaude avec un savon doux.

ENTREPOSAGE : Conserver à une température variant de 5°C/41°F à 35°C/95°F. Stabilité au gel/dégel : si le produit a gelé, laisser dégelé complètement avant d'utiliser. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

DURÉE DE VIE : Au moins un an dans un contenant hermétique et entreposé à la température recommandée.

UTILISATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

1. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, de graisse, de saleté et de poussière.
2. Bois nu : poncer pour obtenir une surface lisse. Bois verni : poncer pour assurer une bonne adhérence ou décaper complètement et traiter comme du bois nu.

APPLICATION DE LA TEINTURE

Si nécessaire, teindre le bois avec la Teinture à base d'eau WWS SAMAN.

APPLICATION DU VERNIS

Laisser le produit atteindre la température ambiante avant l'application. Appliquer le produit à une température comprise entre 15°C/59°F et 25°C/77°F avec un taux d'humidité relative entre 40 % et 75 %.

1. Bien mélanger en remuant doucement. Ne pas agiter.
2. Appliquer uniformément 2 ou 3 couches dans le sens du grain du bois. Poncer légèrement entre les couches. Ne pas utiliser de laine d'acier.
3. Laisser les surfaces sécher complètement et attendre au moins 30 jours avant le nettoyage avec un savon doux.

DURÉE DE DURCISSEMENT

Attendre 24 heures avant de permettre une circulation légère sur la couche finale. Le processus de durcissement prend environ 30 jours (75 % après 1 jour, 90 % après 3 jours, 100 % après 30 jours, ou 10 jours si catalysé). Attendre 2 semaines avant de remplacer les tapis.

À notre connaissance, les renseignements contenus dans ce document sont exacts. Toutefois, puisque les conditions et méthodes d'application échappent à notre contrôle, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant au résultat final. Il est recommandé de toujours effectuer un test avant l'application finale du produit.